



APOZ Sp. z o.o.
Ul. Pogodna 29c/2
15-365 Białystok
NIP: 542 32 40 286
www.apoz.pl

Karta techniczna produktu

Product technical sheet

Artykuł
Article

Tkanina bawełniana satyna

Satin cotton fabric

Tkanina zgodna z Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1007/2011 z dn. 27.09.2011 w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowania składu surowcowego wyrobów włókienniczych i nr 1907/2006 z dn. 18.12.2006 zał. XVII (REACH)

The fabric complies with the Reg. European Parliament and Council No. 1007/2011 dated 27/09/2011 regarding textile fiber names and labeling and marking of the raw materials composition of textile products and No. 1907/2006 dated 18.12.2006 Annex XVII (REACH)

Skład surowcowy



100% Bawełna
100% Cotton

Wykończenie



biel optyczna
sanforyzacja
druk cyfrowy
suszenie 160°C

Certyfikat



Surowiec
Oeko-TEX 100 - IW00028

Nadruk
Atest Oeko-TEX 100

Wyszczególnienie	Metoda badania	Jednostka	Wynik
Szerokość z krajką	PN-EN 1773:2000	cm	163,6
Masa	PN-ISO 3801:1993	g / m g/ m2	215,7 130,0
Siła zrywająca nie mniej niż	PN-EN ISO 13934-1	N Osnowa Wątek	830 360
Liczba nitok na 1 dm	PN-EN 1049-2	nitok / dm Osnowa Wątek	542 300
Zmiany wymiarów po 1 praniu w tem 40 z suszarką, nie więceni niż	PN-EN ISO 6330 PN-EN ISO 3759 PN-EN 5077	% Osnowa Wątek	-3,5% -1,5%

Idealne warunki prania



program delikatny
max. 800 obrotów
wirowania,



prać w pralce
w temperaturze
30°



nie prać
ręcznie



nie stosować
wybielaczy



nie suszyć
w suszarce
bębnowej



pracować
w temperaturze
max 110°C